Nafufill BB 2

Dispersión de polímeros para modificación de materiales de construcción cementosos

BE SURE. BUILD SURE.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Dispersión de copolímero a base de agua resistente a la saponificación
- Mejora la resistencia a la flexión Reduce el módulo E y la absorción de agua
- Aumenta la resistencia a las heladas-deshielo y a las sales de deshielo
- Mejora la retención de agua
- Aumenta la compacidad
- Mejora la adherencia al sustrato
- Reduce la retracción
- Certificado como componente del sistema según EN 1504 parte 3

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Dispersión polimérica para la modificación de materiales de construcción cementosos, como hormigón, mortero, pavimento y yeso
- Dispersión de polímero para dilución de Zentrifix F 82 XX
- Escenarios de exposición evaluados por REACH: contacto periódico y prolongado con el agua, inhalación periódica, aplicación

CONSEJOS DE APLICACIÓN

Nafufill BB 2 es un líquido lechoso y puede usarse de forma pura o diluido con agua. Cuando se utilice para modificar hormigón, mortero, solera y revoque, se deberá añadir entre un 10 y un 20 % del peso del cemento de Nafufill BB 2 para conseguir las propiedades técnicas mencionadas anteriormente.

Para aplicar Nafufill BB 2 o la dilución, añadir el material de construcción cementoso y mezclar hasta conseguir un material homogéneo, sin grumos y trabajable. Para mezclar son adecuados mezcladores de acción forzada o mezcladores de rotación lenta.

Nafufill BB 2 se suministra en bidones de 30 kg y bidones de 200 kg.

En los envases originales sin abrir, Nafufill BB 2 se puede almacenar durante al menos 12 meses. Nafufill BB 2 debe almacenarse seco y protegido de las heladas.

Aplicación a temperaturas del aire, del material y del sustrato de ≥ 5 °C - ≤ 35 °C.

Los paquetes deben vaciarse por completo.

MC Construction Chemicals Spain S.L. y compañía, S en C
Polig. Ind. Senyera · C/de la Senia 4 · 46669 Senyera (Valencia)
Phone +34 96.166.7009 · Fax +34 96.166.7223
info@mc-bauchemie.es · www.mc-bauchemie.es

VALORES TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características	Unidad	Valor	Comentarios
Condiciones de aplicación	°C	≥ 5 ≤ 35	temperatura del aire, soporte y material

Eliminación de envases	Asegúrese de que los envases de un solo uso están completamente vacíos.
Designación del aditivo	Nafufill BB 2
Tono de color	blanco lechoso
Forma	Líquido
Forma de entrega	Bote(s) de 30 kg Bote(s) de 200 kg

GISCODE : BZM20

Nota: La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia y es correcta en función de nuestro saber y entender. Sin embargo, no es vinculante. Deberá adaptarse a los requisitos de cada estructura, a la aplicación específica y a las condiciones locales. Las condiciones específicas de la aplicación deben ser comprobadas previamente por el ingeniero proyectista/especificador y, cuando difieran de las condiciones estándar indicadas, requerirán una aprobación individual. El asesoramiento técnico proporcionado por los consultores especializados de MC no sustituye la necesidad de una revisión por parte del cliente o sus agentes con respecto a la historia del edificio o estructura. Sujeto a este prerrequisito, somos responsables de la exactitud de esta información en el marco de nuestro términos y condiciones de venta y entrega. Las recomendaciones de nuestros empleados que desvíen la información facilitada en nuestras fichas técnicas sólo serán vinculantes para nosotros si se confirman por escrito. En cualquier caso, deberán observarse las normas y prácticas generalmente aceptadas que reflejen el estado actual de la técnica. La información facilitada en esta ficha técnica es válida para el producto suministrado por la empresa del país que figura en el pie de página. Debe tenerse en cuenta que los datos de otros países pueden diferir. Deben observarse las fichas técnicas de producto válidas para el país extranjero correspondiente. Se aplicará la última hoja de datos técnicos con exclusión de las versiones anteriores debidamente sustituidas; deberá observarse la fecha de emisión que figura en el pie de página. Puede solicitar la última versión o descargarla de la web. [2400023426]

MC Construction Chemicals Spain S.L. y compañía, S en C
Polig. Ind. Senyera · C/de la Senia 4 · 46669 Senyera (Valencia)
Phone +34 96.166.7009 · Fax +34 96.166.7223
info@mc-bauchemie.es · www.mc-bauchemie.es